



Informations générales

- Peinture de finition mate acrylique inter/exter en phase aqueuse

LES + PRODUITS :

- Haut pouvoir couvrant
- Lavable
- Application en 2 couches sur plaques de plâtre neuves
- Inter/Exter

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse spéciale peinture de 414 à 519 selon matériel utilisé et finition recherchée.

Rouleau recommandé : Rota Lotex 12 système déperlant ou microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : de 9 à 10 m² au litre.

Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux métalliques de 1, 3 et 12 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : 2 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, CLASSE 2 Lavable.

Extrait sec : 52 %

Masse volumique : 1,40 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.