



## Informations générales

Enduit Airless de garnissage et de lissage prêt à l'emploi. Application mécanisée.

### LES + PRODUITS :

- Très garnissant
- Très bonne glisse réduisant l'effort physique
- Grand temps d'ouverture
- Très fin

## Mise en oeuvre

**Supports** : en intérieur, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre, mur enduit.

**Préparation des supports** : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

**Condition d'application** : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

**Astuce d'application** : sur fonds absorbants ou difficiles, nous conseillons de pulvériser une couche de Fond'Fix.

**Matériel d'application** : machine Airless avec débit mini de 5 Litres minutes - buse 531.

**Rendement** : 1 à 3 kg / m<sup>2</sup> et par couche.

**Épaisseur d'application** : 4 mm

**Dilution** : prêt à l'emploi - possibilité d'ajouter jusqu'à 3% d'eau au maximum si nécessaire.

**Nettoyage des outils** : à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Temps d'attente avant recouvrement** : après séchage complet du produit.

**Recouvrement** : impression, peinture, revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Conditionnement** : seau de 25kg - palette de 33 seaux et sac de 25kg - palette de 40 sacs.

**Densité** : 1,73

**Couleur** : blanc crème.

**Conservation** : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité** : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. pour l'application et le ponçage, utiliser des EPI - gant, lunette, masque.

**Règlementation en vigueur** : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu** : A2 -S1 , d0.

**COV** : A+, ce produit contient moins de 1g/l de COV

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)