



Informations générales

- Impression sous enduit sur support neuf
- Traitée anti flash-rust.

LES + PRODUITS :

- Forte adhérence
- Haut pouvoir couvrant

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 8 à 9 m² au litre.

Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux plastiques de 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : 3 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, CLASSE 3.

Extrait sec : 61 % - Composants : Eau - Biocides - Caco3 - Tio² - Epaisissants - Liant styrène acrylique.

Masse volumique : 1,57 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.